

DB-BLACK

DEFINICIÓN

Emulsión bituminosa de naturaleza aniónica y baja viscosidad, para aplicación en frío como imprimador de superficies. Homologado según norma UNE 104-231 (Tipo EA) DBI 2282.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Producto fluido, de aspecto uniforme y color pardo oscuro.
- Producto no tóxico ni inflamable
- Buena adherencia a superficies húmedas y secas
- Totalmente estable y de gran duración.
- Endurece por rotura de la emulsión debida a la evaporación del agua de la fase continua
- Tiempo de secado: en función de la temperatura ambiente, insolación y humedad relativa.
- Densidad a 20° C: 0,9 - 1,1 g/cm³.
- Viscosidad a 20° C (Brookfield RVT, husillo 3.100 r.p.m): 1-5 poises.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación y preparación de superficies que, posteriormente, vayan a ser impermeabilizadas o tratadas con productos asfálticos.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar estará limpia sólida y libre de materias extrañas.

Antes de utilizar el producto, agitar hasta su perfecta homogeneización. El imprimador **DB-BLACK** puede ser utilizado sin diluir, o bien diluido con agua, hasta la concentración deseada, dependiendo del tratamiento posterior a realizar. Aplicar mediante cepillo, rodillo, brocha o pistola. Rendimiento aproximado: 0,3 - 0,4 kg/m².

Emplear agua para la limpieza de las herramientas utilizadas. Una vez seco el **DB-BLACK**, deberá eliminarse con disolventes.

RECOMENDACIONES

- La temperatura ambiente de aplicación será superior a 5° C.
- No se aplicará en tiempo de lluvia.

ALMACENAMIENTO

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol. Temperaturas inferiores a 0° C pueden afectar a la calidad del producto. Con estas condiciones y en sus envases de origen bien cerrados, el producto puede permanecer almacenado aproximadamente seis meses desde la fecha de fabricación.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35