

DB-CAUCHO LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

- **DB-CAUCHO LÍQUIDO** es una solución concentrada de caucho butilo, modificado con resinas especiales y cargas reforzantes, la cual al secarse forma una película adherida al soporte, impermeable y con la necesaria elasticidad para seguir las dilataciones de los materiales de construcción.

APLICACIONES

- Impermeabilización de terrazas de antigua construcción (mínimo 2 años), representación de humedades por capilaridad, muros enterrados, canales de hormigón, tejados de fibrocemento, depósito de hormigón, cubiertas metálicas (contra la corrosión), conducciones de agua, cubas metálicas enterradas, y como barrera de vapor (consultar otras aplicaciones).

PROPIEDADES

DB-CAUCHO LÍQUIDO es:

- Impermeable
- Resistente al frío: -30 °C
- Resistente al calor: 275 °C
- Resistente al envejecimiento.

A las 72 horas de su aplicación y lavado, puede entrar en contacto con el agua, sin perjuicio de su portabilidad.

RESISTENCIAS

- **DB-CAUCHO LÍQUIDO** no le atacan la mayoría de los ácidos al 25% de concentración, por contra es atacado por los disolventes.
- En todos los casos expuestos, un previo ensayo es necesario (consúltenos al respecto).

MODO DE EMPLEO PRELIMINARES

- Los soportes a tratar sea cual fuere su naturaleza, deberán estar limpios, secos, extentos de grasas, polvo y materias antiadherentes. Deberán además tener la suficiente pendiente para la normal evacuación de las aguas pluviales (mínimo 3%).
- Las deformaciones, cavidades y puntos débiles se rellenarán mediante masilla MB-T, (masilla butílica), o bien con una mezcla de **DB-CAUCHO LÍQUIDO** y arena seca en proporción de 1 a 4. Evitar las obras de albañilería adicionales.

CONSUMO SEGÚN SOPORTE

- Sobre metales, chapa, aluminio, etc., 0,700 Kg./m². en dos manos.
- Sobre enlucido fino, fibrocemento, etc., 1,00 Kg./m². en dos manos.
- Sobre hormigón fratasado o talochado y elementos bituminosos, 1.700 Kg./m². en dos manos o más.
- Protección interior de depósitos de agua de hormigón, 1,900 Kg./m². mínimo.

PRECAUCIONES PARA SU USO

- **DB-CAUCHO LÍQUIDO** viene preparado para su uso, en ningún caso debe diluirse.
- Removerlo antes de usarlo.
- Contiene en su formulación disolventes que emanan vapores inflamables, observar por tanto las debidas precauciones, no fumar, evitar la proximidad del fuego, etc.
- En locales cerrados establecer corrientes de aire y utilizar mascarillas respiratorias.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.

