

DB-PVC

APLICACIÓN

- Limpiar y desengrasar las superficies a encolar.
- Márquese la profundidad de introducción del extremo del tubo en el manguito con el fin de aplicar el adhesivo solamente en la superficie a encolar.
- Aplíquese una capa delgada y uniforme de adhesivo al manguito y luego una capa más gruesa al extremo del tubo. En caso que exista holgura se aplicarán dos o más capas.
- Efectuar la unión seguidamente sin giro alguno manteniéndola apretada durante unos segundos. Eliminar con un trapo el adhesivo sobrante.
- La operación de encolado deberá realizarse en un tiempo máximo de un minuto a partir de la aplicación del adhesivo, ya que este fragua rápidamente.
- La encoladura no debe someterse a esfuerzos o movimientos antes de los cinco primeros minutos.

CARACTERÍSTICAS

- La presión a que puede someterse la tubería de PVC se estima aproximadamente en 1 Kg./cm². por cada hora transcurrida desde la unión, si la temperatura ha sido de 15 a 20 °C (6 horas para 6 Kg./cm²). Si la temperatura es inferior a 10 °C el tiempo de fraguado deberá ser tres veces más largo (18 horas para 6 Kg./cm²).
- La resistencia de la encoladura puede estimarse hasta rotura del material y no de la unión.

ADVERTENCIAS

- Contiene en su formulación disolventes que emanan vapores inflamables, observar por tanto las debidas precauciones, no fumar, evitar la proximidad del fuego, etc.
- Se garantiza la calidad constante de nuestro producto, pero dadas las diferentes formas y condiciones de aplicación no podemos hacernos responsables por el uso inadecuado del mismo.
- Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



DB ADDITIUS QUÍMICS

David Barral Guillem

www.dbadditiusquimics.com

info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel./Fax: 938 15 41 01

Mòbil: 608 38 92 35